SOUDAL

Ficha Técnica

# Selador de madera



**Especificações**

| | |
|---|---|
| Base | Dispersão acrílica |
| Consistência | Pasta |
| Sistema de cura | Secagem física |
| Formação de pele* (23°C/50% H.R.) | Ca. 20 min |
| Densidade** | Ca. 1,50 g/ml |
| Distorção máxima admitida | 15 % |
| Resistência à temperatura** | -20 °C → 80 °C |
| Temperatura de aplicação | 5 °C → 30 °C |
| Encolhimento | Ca. 15% (DIN 52451) |

* Estes valores podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos. ** A informação refere-se ao produto totalmente curado.

**Descrição do produto**
Selador de madera é um selante de juntas de alta qualidade, isento de solventes, à base de poliacrílicos.

**Propriedades**
- Isento de solventes e de silicone
- Pode ser pintado
- Pode ser envernizado com diferentes tipos de verniz para parqué.
- praticamente inodoro

**Aplicações**
- Para o enchimento de juntas com um movimento máximo de 15%.
- Selante de enchimento para juntas em parqué ou pavimentos laminados
- Juntas de união entre pavimentos de parqué, rodapés e paredes
- Pode também ser utilizado em juntas de pavimentos em madeira.

**Embalagem**
Cor: carvalho claro, carvalho médio, faia, plátano, cerejeira, merbau, cinzento claro, cinzento escuro, RAL1013 (branco pérola)
Embalagem: 300 ml cartucho

**Prazo de validade**
Pelo menos 18 meses na sua embalagem fechada, conservada em local seco, com temperaturas entre +5°C e +25°C. Proteger da geada.

**Substratos**
Substratos: Todos os pavimentos comuns em madeira e laminados, bem como, superfícies porosas da construção. Não é indicado para pedra natural
Natureza: limpo, sem pó e sem gorduras.
Preparação da superfície: Não necessita pré-tratamento
Recomendamos um teste de aderência preliminar em todas as superfícies.

**Dimensões da junta**
Largura mín. para juntas: 5 mm
Largura máx. para juntas: 20 mm
Profundidade mín. para juntas: 5 mm
Recomendação para trabalhos de selagem: largura da junta = profundidade da junta.

**Método de aplicação**
Método de aplicação: Aplique o selante na junta com uma pistola aplicadora manual ou pneumática. Fazer o acabamento, por exemplo, com espátula. Repita no caso de encolher. Pode ser lixado após 24 horas.
Não aplicar quando estiver eminente a formação de gelo ou de chuva durante o processo de cura.
Limpeza: Antes da cura, Selador de madera pode ser removido com água das ferramentas e dos substratos.

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.

# Selador de madera



Acabamento: Acabamento com espátula ou faca de enchimento.
Reparação: Com o mesmo material

**Recomendações de Saúde e de Segurança**
Respeite as normas habituais de higiene no trabalho. Consulte o rótulo da embalagem para mais informação.

**Observações**
- Não utilizar em aplicações em que seja possível a imersão contínua de água.
- Pode ser envernizado com a maioria dos vernizes.
- A tinta ou verniz devem ser suficientemente elásticos para admitir a aplicação sobre um selante plasto-elástico.
- Devido à grande variedade de lacas e vernizes de parqué, recomenda-se a realização de um teste de compatibilidade antes da aplicação.

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.